

SAFE 4 XC

La pellicola Safe 4 XC resistente ai solventi offre una protezione altamente efficace contro i graffiati. Le sue qualità protettive, non si limitano ai solventi, proteggere anche la superficie di una finestra da altri atti di vandalismo che coinvolgono graffiare o decapaggio. Un film semplice da installare e sostituire, è anche classificato come un film di sicurezza, impedisce ad essi di scoppiare, in caso d'urto o esplosione.



Garanzia
Vedere la scheda



Classe di reazione al fuoco
M1



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE


Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*su vetro doppio 4-16-4)

Trasmissione UV	5 %
Trasmissione Luce Visibile	85 %
Riflessione Luce Visibile esterna	11 %
Riflessione Luce Visibile interna	11 %
Energia Solare Totale Respinta	19 %
Energia Solare Totale Respinta 2*	19 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	9 %
Assorbimento Energia Solare	14 %
Trasmissione Energia Solare	77 %
Riduzione abbagliamento	14 %
Valore "g"	0.83
Valore 'u'	5.7
Coefficiente d'ombra	0.9
Resistenza alla rottura (kg/cm ²)	28
Elongazione di rottura	125%
Tipo di installazione : Esterno	
Lunghezza della bobina	30,5 m
Composizione pellicola	PET
Spessore	120 μ

Colore dall'esterno : TRASPARENTE

COSTRUZIONE

1. Strato "duro" resistente ai graffi "comuni" che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. poliestere di alta qualità ottica
3. Adesivo di unione
4. poliestere di alta qualità ottica
5. adesivo PS rinforzato per consentire l'elasticità della pellicola in caso di shock, polimerizzante con il vetro entro 30 giorni
6. liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Pellicola di sicurezza con adesivo PS rinforzato che richiede una soluzione di applicazione adatta (Film On ref 600-F0355 e 2cl/litro di acqua) e una spatola di sicurezza adatta 150-054/150-055/150-056. Non pulire per almeno 1 mese e non applicare adesivi o altri collanti sulla pellicola.

Dati non contrattuali. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle nostre pellicole. Consultare i nostri documenti di garanzia.

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Installazione verticale è sulla superficie di vetro standard*

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	✓
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	✓
Doppio vetro tinto	✓
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	✓
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	✓
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✓

✓ Si ! Prudenza ✗ Non
 Raccomandato

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m².